

# NOTICE D'ENTRETIEN PORTAILS DE CLÔTURE

Comme tous les matériaux, les portails subissent dans le temps un vieillissement qui peut conduire progressivement à une altération de leur aspect décoratif, si un entretien adapté au revêtement n'est pas mis en œuvre. Il est impératif d'éliminer régulièrement ces salissures de manière à limiter leur effet sur le vieillissement de la surface. Plus le nettoyage est fréquent plus il est aisé et économique.

## LE LAQUAGE & SON ENTRETIEN

La couche de peinture est constituée d'une résine thermodurcissable (cuite au four) d'au moins 60 micromètres et de pigments donnant la coloration. Cette couche est sensible à l'action de nombreux solvants (en particulier acétone et trichloréthylène) mais résiste particulièrement bien aux produits acides ou alcalins courants, sauf à l'acide nitrique. Pour éviter de rayer ou d'endommager la couche de laque, l'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

**L'entretien courant consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Durant l'opération de nettoyage, on veillera à ce que les orifices de drainage sous les montants soient débouchés. Ne pas employer de produit abrasif.**

## COMPATIBILITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES AVEC L'ALUMINIUM LAQUÉ

PRODUITS	ALUMINIUM LAQUÉ		
	Début de l'attaque	Perte de brillance	Détrempe du film
<b>SOLVANTS</b> Alcool à brûler Dioxanne Essence F/ Essence E Éthanol dénaturé Pétrole désaromatisé	Légère attaque après 48 H Immédiatement Pas d'attaque Pas d'attaque Pas d'attaque	Pas de perte Non mesurable Pas de perte Pas de perte Pas de perte	Aucune détrempe Film détruit Aucune détrempe Aucune détrempe Aucune détrempe
<b>ACIDES</b> Acide acétique (20 %) ou "Vinaigre Blanc" Acide chlorhydrique (30 %) Acide nitrique (30 %) Acide sulfurique (30 %)	Très légère attaque après 48 H Légère attaque après 48 H 2 à 3 H Pas d'attaque	~ 5 % Pas de perte, Décoloration importante ~ 20 % Décoloration importante Pas de perte	Aucune détrempe Aucune détrempe Film détruit Aucune détrempe
<b>BASES</b> Ammoniaque (32 %)	Pas d'attaque	Pas de perte	Aucune détrempe
<b>AUTRES</b> Eau de Javel diluée (5 %) Eau déminéralisée	Pas d'attaque Pas d'attaque	Pas de perte Pas de perte	Aucune détrempe Aucune détrempe

\*Procédure de nettoyage spécifique à mettre en place avec les professionnels dans le cadre l'utilisation de l'acide acétique.



## SAV & DÉPANNAGES

Nous avons une équipe qualifiée pour intervenir en cas de nécessité. Merci de nous contacter au 05 58 52 95 03. A noter que sur les portails motorisés, nous pouvons intervenir uniquement sur moteur SOMFY. Pour toute autre marque de moteurs, nous ne pouvons proposer que le changement de celui-ci.